



Verarbeitungshinweise für Art. 33001/90 Schabrackeneinlage S520



Materialbeschreibung: feste Schabrackeneinlage für breite Schabracken und eigene Entwürfe, sehr gut geeignet für Bünde, Gürtel, Taschen für fast alle Stoffe, auch für Samt und Chenille

Fixieranleitung: **Bevor mit der Verarbeitung begonnen wird**, ist der Dekostoff vollständig mit Dampf abzubügeln, damit ein eventuelles Einlaufen vorweggenommen wird. Die Einlage sollte erst aufgebügelt werden, wenn der Stoff wieder vollkommen trocken ist. **Wir empfehlen Ihnen, vor dem Fixieren durch eine Bügelprobe zu prüfen, ob die Stoffoberfläche und die Haftung Ihren Vorstellungen entsprechen.**

Wenn Sie mit einer **Dampfanlage** arbeiten, lassen Sie das Bügeleisen mit Druck langsam und mit sporadischen Dampfstößen 5-6 Mal über jede Stelle der Einlage gleiten, so dass die Hitze an allen Stellen ca. 15 Sek. einwirken kann. Bügeleiseneinstellung: Wolle, ca. 160° (2-3 Punkte).

Wichtig: bei Verwendung eines Teflonschuhs muss die Temperatur um ca. 30° erhöht werden.

Bei Verwendung eines **Haushaltsbügeleisens** empfehlen wir die Einstellung Wolle/Baumwolle. Zum Fixieren ein **feuchtes Bügeltuch** verwenden und das Bügeleisen an jeder Stelle ca. 15 Sek. gut aufdrücken. **Lassen Sie die Teile nach dem Fixieren etwa 30 Minuten flach liegend auskühlen, damit sich die Haftung stabilisieren kann.**

Fixierpresse: 140°C, Druck 200-350 mbar, Zeit 12-15 Sek.

Reinigung: Schabracken mit Vlieseline Einlagen werden je nach Oberstoff in Lösungsmitteln oder Waschlauge flachliegend gereinigt oder gewaschen. Sie können auch auf einen perforierten Hohlzylinder gerollt und durch einen Waschsack im Schongang gewaschen oder chemisch gereinigt werden.

Ruther & Einkenkel GmbH & Co.KG, Annenstraße 5, 09456 Annaberg-Buchholz
 Telefon: 03733/1408-0 | Fax: 03733/1408-20
 www.ruther-einkenkel.de | info@ruther-einkenkel.de



Verarbeitungshinweise für Art. 33001/90 Schabrackeneinlage S520



Materialbeschreibung: feste Schabrackeneinlage für breite Schabracken und eigene Entwürfe, sehr gut geeignet für Bünde, Gürtel, Taschen für fast alle Stoffe, auch für Samt und Chenille

Fixieranleitung: **Bevor mit der Verarbeitung begonnen wird**, ist der Dekostoff vollständig mit Dampf abzubügeln, damit ein eventuelles Einlaufen vorweggenommen wird. Die Einlage sollte erst aufgebügelt werden, wenn der Stoff wieder vollkommen trocken ist. **Wir empfehlen Ihnen, vor dem Fixieren durch eine Bügelprobe zu prüfen, ob die Stoffoberfläche und die Haftung Ihren Vorstellungen entsprechen.**

Wenn Sie mit einer **Dampfanlage** arbeiten, lassen Sie das Bügeleisen mit Druck langsam und mit sporadischen Dampfstößen 5-6 Mal über jede Stelle der Einlage gleiten, so dass die Hitze an allen Stellen ca. 15 Sek. einwirken kann. Bügeleiseneinstellung: Wolle, ca. 160° (2-3 Punkte).

Wichtig: bei Verwendung eines Teflonschuhs muss die Temperatur um ca. 30° erhöht werden.

Bei Verwendung eines **Haushaltsbügeleisens** empfehlen wir die Einstellung Wolle/Baumwolle. Zum Fixieren ein **feuchtes Bügeltuch** verwenden und das Bügeleisen an jeder Stelle ca. 15 Sek. gut aufdrücken. **Lassen Sie die Teile nach dem Fixieren etwa 30 Minuten flach liegend auskühlen, damit sich die Haftung stabilisieren kann.**

Fixierpresse: 140°C, Druck 200-350 mbar, Zeit 12-15 Sek.

Reinigung: Schabracken mit Vlieseline Einlagen werden je nach Oberstoff in Lösungsmitteln oder Waschlauge flachliegend gereinigt oder gewaschen. Sie können auch auf einen perforierten Hohlzylinder gerollt und durch einen Waschsack im Schongang gewaschen oder chemisch gereinigt werden.

Ruther & Einkenkel GmbH & Co.KG, Annenstraße 5, 09456 Annaberg-Buchholz
 Telefon: 03733/1408-0 | Fax: 03733/1408-20
 www.ruther-einkenkel.de | info@ruther-einkenkel.de

