

## Verarbeitungshinweise für Art. 20560/100-T „easyFix“




### Fixieranleitung:



1. direktes Anbügeln (ca. 10 Sekunden mit gleichmäßiger Bügelbewegung) auf textilem Abdeckband  
**Dekoration unbedingt erkalten lassen!**



3. Stoff umstürzen und bügeln



2. Ablösen des textilen Abdeckbandes



4. Bei Bedarf Verarbeitung von Dekoelementen

### Bitte beachten Sie folgende Temperatureinstellungen:

<b>Dampfbügeltisch</b> (Bügeleisen mit Teflonsohle)	200°C mit Dampf (3 Punkte)	gleichmäßige Bügelbewegung mit leichtem Druck (ca. 8 Sekunden)
<b>Haushaltsbügelleisen</b>	110-160°C mit Dampf (2-3 Punkte)	gleichmäßige Bügelbewegung mit leichtem Druck (ca. 10 Sekunden) Temperaturwahl nach Empfindlichkeit der Stoffe
	160-200°C ohne Dampf (3 Punkte)	Stoff mit feuchtem Baumwolltuch bedecken, mit leichtem Druck und mit gleichmäßigen Bewegungen der Temperatur aussetzen (ca. 10-15 Sekunden)

### Verarbeitungshinweise:

Niemals direkt auf dem Beschichtungsband bügeln **Verunreinigungen auf der Bügelsohle!!!**  
Für ein optimales Ergebnis empfehlen wir das Anfertigen einer Bügelprobe mit dem zu verarbeitenden Stoff.

### Reinigung:

40°C Feinwäsche (im locker gerollten Zustand/Waschsack oder bei eingearbeiteten Ösen locker zusammengebunden in die Maschine geben) mechanische Bewegungen beim Waschvorgang so gering wie möglich halten

Ruther & Eienkel GmbH & Co.KG, Annenstraße 5, 09456 Annaberg-Buchholz  
Telefon: 03733/1408-0 | Fax: 03733/1408-20  
www.ruther-eienkel.de | info@ruther-eienkel.de



## Verarbeitungshinweise für Art. 20560/100-T „easyFix“




### Fixieranleitung:



1. direktes Anbügeln (ca. 10 Sekunden mit gleichmäßiger Bügelbewegung) auf textilem Abdeckband  
**Dekoration unbedingt erkalten lassen!**



3. Stoff umstürzen und bügeln



2. Ablösen des textilen Abdeckbandes



4. Bei Bedarf Verarbeitung von Dekoelementen

### Bitte beachten Sie folgende Temperatureinstellungen:

<b>Dampfbügeltisch</b> (Bügeleisen mit Teflonsohle)	200°C mit Dampf (3 Punkte)	gleichmäßige Bügelbewegung mit leichtem Druck (ca. 8 Sekunden)
<b>Haushaltsbügelleisen</b>	110-160°C mit Dampf (2-3 Punkte)	gleichmäßige Bügelbewegung mit leichtem Druck (ca. 10 Sekunden) Temperaturwahl nach Empfindlichkeit der Stoffe
	160-200°C ohne Dampf (3 Punkte)	Stoff mit feuchtem Baumwolltuch bedecken, mit leichtem Druck und mit gleichmäßigen Bewegungen der Temperatur aussetzen (ca. 10-15 Sekunden)

### Verarbeitungshinweise:

Niemals direkt auf dem Beschichtungsband bügeln **Verunreinigungen auf der Bügelsohle!!!**  
Für ein optimales Ergebnis empfehlen wir das Anfertigen einer Bügelprobe mit dem zu verarbeitenden Stoff.

### Reinigung:

40°C Feinwäsche (im locker gerollten Zustand/Waschsack oder bei eingearbeiteten Ösen locker zusammengebunden in die Maschine geben) mechanische Bewegungen beim Waschvorgang so gering wie möglich halten

