



## Verarbeitungshinweise für Taschenbänder mit Fixierbeschichtung



Bitte beachten Sie folgende Temperatureinstellungen:

<b>Dampfbügeltisch</b> (Bügeleisen mit Teflonsohle)	200°C mit Dampf (3 Punkte)	aufgelegtes Band mit trockenem, dünnem Baumwolltuch bedecken, mit leichtem Druck und gleichmäßigen Bewegungen der Temperatur aussetzen (ca. 8 - 10 Sekunden)
<b>Haushaltsbügeleisen</b>	160°-200°C ohne Dampf (3 Punkte)	aufgelegtes Band mit feuchtem, dünnem Baumwolltuch bedecken, mit leichtem Druck und gleichmäßigen Bewegungen der Temperatur aussetzen (ca. 10 - 15 Sekunden)

Weitere Verarbeitungshinweise:

- Dekoration vor dem Auflegen des Taschenbandes glatt bügeln
- Niemals direkt auf dem Beschichtungsband bügeln **Verunreinigungen auf der Bügelsohle!!!**
- Bügeltisch bei der Verarbeitung sehr durchlässiger Stoffe durch ein aufgelegtes Tuch gegen durchdringende Beschichtungsanteile schützen.
- Für ein optimales Ergebnis empfehlen wir das Anfertigen einer Bügelprobe mit dem zu verarbeitenden Stoff.

Waschbehandlung:

- 30°C Feinwäsche (im locker gerollten Zustand/Waschsack) mechanische Bewegungen beim Waschvorgang so gering wie möglich halten
- Einzelne, beim Waschvorgang gelöste Beschichtungsbestandteile lassen sich von der Dekoration abschütteln bzw. -bürsten und stellen keine Qualitätsminderung der Bänder dar.

Ruther & Eienkel GmbH & Co.KG, Annenstraße 5, 09456 Annaberg-Buchholz  
 Telefon: 03733/1408-0 | Fax: 03733/1408-20  
 www.ruther-eienkel.de | info@ruther-eienkel.de



## Verarbeitungshinweise für Taschenbänder mit Fixierbeschichtung



Bitte beachten Sie folgende Temperatureinstellungen:

<b>Dampfbügeltisch</b> (Bügeleisen mit Teflonsohle)	200°C mit Dampf (3 Punkte)	aufgelegtes Band mit trockenem, dünnem Baumwolltuch bedecken, mit leichtem Druck und gleichmäßigen Bewegungen der Temperatur aussetzen (ca. 8 - 10 Sekunden)
<b>Haushaltsbügeleisen</b>	160°-200°C ohne Dampf (3 Punkte)	aufgelegtes Band mit feuchtem, dünnem Baumwolltuch bedecken, mit leichtem Druck und gleichmäßigen Bewegungen der Temperatur aussetzen (ca. 10 - 15 Sekunden)

Weitere Verarbeitungshinweise:

- Dekoration vor dem Auflegen des Taschenbandes glatt bügeln
- Niemals direkt auf dem Beschichtungsband bügeln **Verunreinigungen auf der Bügelsohle!!!**
- Bügeltisch bei der Verarbeitung sehr durchlässiger Stoffe durch ein aufgelegtes Tuch gegen durchdringende Beschichtungsanteile schützen.
- Für ein optimales Ergebnis empfehlen wir das Anfertigen einer Bügelprobe mit dem zu verarbeitenden Stoff.

Waschbehandlung:

- 30°C Feinwäsche (im locker gerollten Zustand/Waschsack) mechanische Bewegungen beim Waschvorgang so gering wie möglich halten
- Einzelne, beim Waschvorgang gelöste Beschichtungsbestandteile lassen sich von der Dekoration abschütteln bzw. -bürsten und stellen keine Qualitätsminderung der Bänder dar.

Ruther & Eienkel GmbH & Co.KG, Annenstraße 5, 09456 Annaberg-Buchholz  
 Telefon: 03733/1408-0 | Fax: 03733/1408-20  
 www.ruther-eienkel.de | info@ruther-eienkel.de

